

JointFiller 90



Beschrijving

Toepassing en voordelen	JointFiller 90 is een poedervormig voegproduct op gipsbasis met een verwerkingstijd van ca. 90 minuten en geschikt voor het vullen van naden en schroefgaten van gipskartonplaten. Voordelen • hoog vullende vermogen • lichte verwerking • sterke voeg
Vorm	Poeder
Kleur	lichtgrijs
Samenstelling	Voegenvuller op basis van fijn gipspoeder en toeslagstoffen.
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Puchberg (A)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/02/2019

JointFiller 90

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 13963:2014	voegproduct voor gipsplaten type 3B 3B: voegproduct voor gipsplaten
Reactie bij brand	NEN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak			40
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	14 liter water/zak 20 kg
Rendement	voor ca. 100 m ² voegwerk (bij 1200 mm brede platen)
Verbruik	+/- 200 g/m ² bij 1200 mm brede platen
Verharding	door binding
Verwerkingstijd	ca. 90 minuten
Droogtijd (wachttijd)	+/- 1,5 uur
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond:

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/02/2019

JointFiller 90

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen	boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren
Nazorg	• De gesneden kanten van gipskartonplaten dienen te worden voorbehandeld met bijv. Gyproc Diepgrond voordat JointFiller wordt aangebracht. • Geen JointFiller aanbrengen over een laag ProMix of JointFinisher

JointFiller 90 is geschikt voor handmatige verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

22/02/2019