

JointFiller Vario



Beschrijving

Toepassing en voordelen	JointFiller Vario is een vezelversterkt voegproduct in poedervorm op basis van gips met een verwerkingstijd van ca. 60 minuten en geschikt voor het vullen van langsvoegen en kopse voegen van Gyproc, Rigidur en Glasroc F en Rigitone platen. Voordelen • zeer sterke voeg dankzij vezelversterking • hoog vullend vermogen • voor vele gipsplaten toepasbaar
Vorm	Poeder
Kleur	wit
Samenstelling	Voegproduct op basis van fijn gipspoeder, glasvezels en toeslagstoffen
Herkomst	Saint-Gobain Rigips - Puchberg (A)

Saint-Gobain Gyproc Nederland
 Postbus 73, 4130 EB Vianen
 Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
 E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/02/2019

JointFiller Vario

Technische data

Normering		
Type	NEN EN 13963:2014	voegproduct voor gipsplaten type 4B 4B: voegproduct voor gipsplaten
Reactie bij brand	NEN EN 13963:2014	A1

Verpakking en bewaring				
Verpakking en stapeling	Verpakking	Inhoud	Type pallet	Stapeling
	papieren zak	5 kg	Euro Pallet	108
Bewaartijd	Bewaartijd [maanden]		Bewaarcondities	
	12		in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.	

Verwerkingseigenschappen	
Mengverhouding	2,5 liter water/zak 5 kg
Rendement	voor ca. 25 m ² voegwerk (bij 1200 mm brede platen)
Verbruik	+/- 200 g/m ² bij 1200 mm brede platen
Verharding	door binding
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten
Droogtijd (wachttijd)	+/- 1 uur
Verwerkings-temperatuur	Voegproduct: 5°C - 30°C Ondergrond: 5°C - 30°C

Saint-Gobain Gyproc Nederland
Postbus 73, 4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: helpdesk@gyproc.nl

www.gyproc.nl

22/02/2019

JointFiller Vario

Bijkomende informatie

Voorzorgmaatregelen

boven de 5°C verwerken, koel en vorstvrij bewaren

Nazorg

- Geen JointFiller aanbrengen over een laag ProMix of JointFinisher

JointFiller Vario is geschikt voor handmatige verwerking

De aangegeven cijferwaarden en tabellen zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Gyproc. Ze kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond.



Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
Fax: 0347-325 125
E-mail: info@gyproc.nl
www.gyproc.nl

22/02/2019