

Voegenvuller gipsplaten AK **FILLER B120**

Omschrijving

Siniat **FILLER B120** is een voegmiddel in poedervorm geschikt voor het vullen van naden van gipskartonplaten met afgeschuinde kanten (AK of HRAK) en van (schroef-)gaten. Na menging met water vormt het een eenvoudig verwerkbaar en hechtende massa. Het voegmiddel is te gebruiken in combinatie met wapeningsstroken (bij voorkeur papier) en zorgt na uitharding voor een sterke verbinding van gipsplaten geschikt voor definitieve afwerking.

Voor een optimaal eindresultaat raden wij het gebruik aan van een Siniat finisher:

- finisher in poedervorm **PREGYLYS 75 S**
- finisher gebruiksklare pasta **READYMIX PRO**



Bijzondere eigenschappen

- gemakkelijk aan te maken, mengt goed met water
- weinig waterverbruik (slechts 0,5liter water per liter poeder)
- eenvoudig smeerbaar: voldoende consistent en smeug
- bijzonder weinig krimp
- perfecte hechting voor finisher

Fabrikant

Siniat

Normen en reglementeringen

- CE markering
- hEN 13963:2005
- DoP: SIDE139630001
- System 4
- Brandvoortplantingsklasse: A2 s1 d0

Technische eigenschappen

- Kleur: wit (na uitdroging)
- Vorm: poeder
- Soort voeg: sneldrogend (uitharden door binding)
- Houdbaarheid: minimaal 9 maanden na productiedatum vermeld op zak
- Droog en vorstvrij bewaren

Specifieke eigenschappen

- Handmatig aan te brengen met proper corrosiebestendig gereedschap
- Verwerkingstijd: start uitharding vanaf 120 minuten (*)
- Droogtijd: volgende laag kan worden aangebracht na +/- 120 à 240 minuten (*)
- Verbruik/rendement: +/- 0,3kg/m²

(*) Verwerkings- en droogtijd:

afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie

Verwerking

- Meng in een schoongemaakte kunststof emmer met proper water
- Gebruik schoon gereedschap van corrosiebestendig materiaal
- Op de werf moet de temperatuur tijdens het voegen alsook gedurende de volledige uithardingstijd van het voegproduct, hoger zijn dan 5°C
- Het voegproduct nooit met andere producten mengen
- Handmatig aan te brengen
- Handmatig of elektrisch mengen (bij voorkeur)
- Poeder mengen met zuiver water totdat klontervrije massa wordt bekomen van vereiste samenhang.
Mengverhouding = 0,5 liter water per 1 kg poeder.
- Aanbrengen in dunne lagen van maximaal 3mm per laag
- Te verwerken in combinatie met wapeningsstroken (bij voorkeur papier)
- Met Siniat FILLER B gevulde naden afwerken met
 - ofwel **Siniat FINISHER Prégyls 75 S** poeder
 - ofwel **READYMIX PRO** gebruiksklare pasta

De ondergrond moet stofvrij en droog zijn. Bij een sterk zuigende ondergrond een geschikt voorstrijkmiddel gebruiken. Gebruik altijd schoon gereedschap van corrosiebestendig materiaal.



1
Vul de voeg gedeeltelijk met een Siniat FILLER B naar keuze, afhankelijk van de gewenste verwerkingstijd. Bij grotere projecten is het aangeraden om een FILLER B met een langere verwerkingstijd te gebruiken.



2
Trek in het midden van het voegmiddel een lijn met de spatel. Deze dient als markering voor de wapeningsband.



3
Breng de wapeningsband aan in het midden. Voor de beste afwerking en voeg zonder scheurvorming raden wij aan gebruik te maken van een wapeningsband uit papier.



4
Druk met de spatel voorzichtig de wapeningsstrook in het voegmiddel. Vermijd luchtballen onder de wapeningsstrook.



5
Breng met de pleisterspaan een tweede laag FILLER B aan om de naad volledig te vullen.



6
Laat het voegmiddel volledig uitdrogen alvorens de naad af te werken met een Siniat finisher: PRÉGYLYS 75S (poeder te mengen met water) of READYMIX PRO (gebruiksklare pasta). Zodra de eindlaag volledig droog is, deze licht opschuren om een vlak oppervlak te krijgen.

Mengverhouding
0,5 liter water
= 1 kg poeder

Veiligheid

Aangezien dit product is gemaakt van voornamelijk minerale grondstoffen, kan het sporen van kwarts bevatten. Bij het toepassen van mechanische handelingen op dit product kunnen stofdeeltjes vrijkomen die kwarts deeltjes kunnen bevatten. Bij mechanische handelingen op deze producten maak altijd gebruik van algemene en persoonlijke beschermingsmaatregelen (veiligheidsbril, stofmasker, handschoenen, etc.).

1. Vermijd de vorming van stof in lucht met behulp van gereedschap met stofafzuiging.
2. Waarborg voor voldoende ventilatie op de werkplek.
3. Vermijd aanraking met de ogen en huid en het inademen van stof door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, beschermende kleding en stofmasker van ten minste type P2).

Voor meer informatie, zie onze website.

Afmetingen en verpakking

Product code	EAN code	Omschrijving	Verpakking	Gewicht
94246	5907697662632	FILLER B120 25kg voegmiddel	1 zak	25kg
	5907697662649	FILLER B120 25kg voegmiddel	1 pallet (*) = 42 zakken	1.050kg

(*) wegwerppallet voorzien van krimphoes.